

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 410/PW/SO/2021

Nazwa i adres laboratorium	IReast Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze ul. Robotnicza 3, 21-540 Małaszewicze
Miejsce wykonania badania	Laboratorium Badawcze w Sokółce, ul. Kresowa 60, 16-100 Sokółka
Zlecający	PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. Sp.k. 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 61
Nr zlecenia ¹	13/47/IRE/2021
Próbka deklarowana jako ¹	Próbka węgla kamiennego
Stan próbki i zabezpieczenia	Próbka powierzona węgla kamiennego do skruszenia i zmielenia, dostarczona przez zlecającego w opakowaniu foliowym w ilości 12,70 kg. Opakowanie szczelne, brak widocznych uszkodzeń, bez zabezpieczeń.
Oznakowanie próbki ¹	Próbka posiadała etykietę z opisem: węgiel kamienny „CHAMPION 8-25” z datą 18.09.2021 oraz numerem zlecenia 13/47/IRE/2021.
Próbkę pobrat/ Metoda pobrania ¹	Zlecający/ wg oświadczenia zlecającego, brak identyfikacji metody.
Próbkę dostarczył	PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. Sp.k. 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 61
Data otrzymania próbki	2021-09-18
Data wykonania analizy	2021-09-19
Numer strony	1 1

Lp.	Badany parametr	Wynik pomiaru	Jednostka	Metoda badawcza
1	Zawartość wilgoci całkowitej W ^r	12,4	%(m/m)	PN-80/G-04511 p.2.3.2. ^A
2	Zawartość siarki całkowitej S ^r	0,73	%(m/m)	PN-G-04584:2001 ^A
3	Zawartość popiołu A ^r	2,7	%(m/m)	PN-80/G-04512+Az1:2002 p.2.4.2. ^A
4	Zawartość części lotnych V ^r	36,26	%(m/m)	PN-G-04516:1998 ^A
5	Wartość opałowa Q _{it} ^r	26716	kJ/kg	PN-81/G-04513 ^A
6	Zdolność spiekania wg Rogi	6	-	PN-81/G-04518 ^A

Ilość wyników w sprawozdaniu: 6

Uwagi:

- Normy: PN-80/G-04511, PN-80/G-04512, PN-81/G-04518 oraz PN-81/G-04513 są normami wycofanymi bez zastąpienia.
- **Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.**
- Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.
- ¹ informacja spisana ze zlecenia oraz opisu próby.
- „Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, sygnatariusza ILAC MRA, Nr AB 1275”. Indeks ^A oznacza metodę akredytowaną.
- „Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja Laboratorium w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznacza spełnienie wymagań dot. kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań”.
- Przed wykonaniem zleconych analiz próbkę rozdrobiono do próbki laboratoryjnej o uziarnieniu <3,0 mm

 Data/Sporządził
19.09.2021

Starszy Laborant


Joanna Chrzanowska

 Data/Autoryzował
19.09.2021

Starszy Laborant


Joanna Chrzanowska

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Ilość stron w sprawozdaniu 1

Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku. **Data ostatniego wydruku: 2021-09-19 15:55:21**